

# Monteringsanvisning

## Polyesterlim Lokset R



[www.vikorsta.no](http://www.vikorsta.no)



a SAFEROAD® company

**Lokset R** er en 2-komponent polyesterlim til forankring av bolter i berg, betong eller mur. Limet herder hurtig og gir en meget sterk forankring, arbeidstid før herding er ca. 15 min. Limet kan bla. brukes til forankring av våre forankringsrammer fra c/c 160 mm til c/c 240 mm.

### **Borring av hull**

Hullet bør slagbores for at hullveggen ikke skal bli for glatt og bør ikke overstige 2 x diameter på bolten. Anbefalt hulldiameter er 5 – 15 mm større enn bolten. Rengjør hullet med luft eller vann.

### **Blanding av limet**

**Lokset R** harpiks (A) blandes med **Lokset R** herdemiddel (B). Det er viktig å røre omhyggelig for å få en homogen blanding og all herder må benyttes for å oppnå full styrke. Limet bør tempereres til 15 – 20°C før bruk.

### **Montering**

Fyll hullet til ca. 50 – 75 % med **Lokset R**. Arbeid bolten rolig ned i hullet slik at evt. innestengt luft fortregnes. **Lokset R** skal presses helt opp til toppen av hullet, hvis ikke må hullet etterfylles. Pga. høy densitet vil **Lokset R** fortrenge evt. vann som er igjen i hullet, har hullet liten diameter kan det fylles ved hjelp av trakt og slange til bunnen av hullet.

### **Helsefare/førstehjelp**

Råstoff og ferdigblandet uherdet masse inneholder stoff som kan virke irriterende på hud, slimhinner i luftveiene og øyne. Eksponering kan gi hodepine og annet ubehag, man må unngå innånding av damp da produktet inneholder Styren. Ved evt. uhell må følgende prosedyre følges:

**Hudkontakt:** Fjern forurensede klær. Rengjør umiddelbart forurenset hud grundig med mye såpe og vann. Ved irritasjon kontakt lege.

**Øyekontakt:** Skyll øynene med mye kaldt vann i minst 15 minutter med øyelokkene langt fra hverandre. Ikke for sterk vannstråle. Ved irritasjon kontakt lege, alvorlig irritasjon øyelege.

**Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen (lege): +47 22 59 13 00**

## Forebyggende vernetiltak

Unngå kontakt med hud og øyne, bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Vernehansker skal være i egnet materiale (f.eks. Viton). Åndedrettsvern skal benyttes.

## Sikkerhet

**Lokset R** klassifiseres etter blanding som brannfarlig væske og damp, produktet må derfor ikke benyttes nær varme og antennelseskilder. Produktet skal kun brukes utendørs eller i godt ventilert område.

Egnede slukkemidler ved brann er:

- Vanntåke
- Alkohol-resistent skum
- Brannslukningspulver
- Karbondioksid

**Sikkerhetsdatablad** på produktet kan lastes ned fra vår nettside, [www.vikorsta.no/lysmast/](http://www.vikorsta.no/lysmast/), se også etikett på emballasje.

## Oppbevaring

Lagres kun i tett lukket original beholder, på et tørt og godt ventilert sted. Beskyttes mot påvirkning av lys og luft. Anbefalt oppbevaringstemperatur 5 – 25°C.

## Generell info

### Estimert materialforbruk

Ved borehull Ø25 mm og bolt 20 mm forbrukes det ca. 0,02 liter **Lokset R** pr. 100 mm forankringslengde.

Ved borehull Ø32 mm og bolt 20 mm forbrukes det ca. 0,05 liter **Lokset R** pr. 100 mm forankringslengde.