


Vegrekkverk	Vik eo	10.05.2021															
1. Produktbeskrivelse																	
<p>Vik eo er et vegrekkverk som er fullskalatestet og godkjent (CE-sertifisert) i styrkeklasse H2, med en arbeidsbredde i klasse W4.</p> <p>Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse.</p> <p>Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762.</p> <p>For mer utfyllende beskrivelse, se produktets montasjebeskrivelse.</p>																	
2. Anvisninger for drift og vedlikehold																	
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>																	
<p>Overflate:</p> <table border="0" data-bbox="199 965 1495 1176"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="199 965 766 996">Stål:</td> <td data-bbox="766 965 1495 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 996 766 1030">Skade</td> <td data-bbox="766 996 1495 1030">Tiltak</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1030 766 1064">Skader med sår opp til 1 cm²</td> <td data-bbox="766 1030 1495 1064">Ingen reparasjon</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1064 766 1097">Riper etter brøyteutstyr etc.</td> <td data-bbox="766 1064 1495 1097">Ingen reparasjon</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 1097 766 1131">Ved større skader</td> <td data-bbox="766 1097 1495 1131">Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</td> <td></td> </tr> </table>			Stål:			Skade	Tiltak		Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon		Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon		Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk	
Stål:																	
Skade	Tiltak																
Skader med sår opp til 1 cm ²	Ingen reparasjon																
Riper etter brøyteutstyr etc.	Ingen reparasjon																
Ved større skader	Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk																
<p>Ettersyn/kontroll:</p> <p>Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 																	
<p>Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>																	
<p>Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>																	
3. Driftstekniske opplysninger																	
<p>Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>																	
<p>Teknisk standard: Rekkverket oppfylder nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160, samt Europeisk standard EN1317.</p>																	
4. Teknisk service																	
<p>Produsent: Vik ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	