


Brobrakett		12.06.2025
1. Produktbeskrivelse		
Brobraketter benyttes for montering av lysmaster på broer, kulverter, forstøtningsmurer og andre betongkonstruksjoner. FDV'en gjelder brobraketter med c/c 200 og c/c 240 mm.		 Eksempelbilde
2. Anvisninger for drift og vedlikehold		
Ettersyn/kontroll: Visuell inspeksjon er anbefalt rutinemessig hvert 4-5 år. Det er viktig å kontrollere følgende: - Kontroller at braketten og bolter/muttere er inntakte og fri for skade. Løse muttere trekkes til med et tiltrekkingsmoment på min. 200 Nm.		
Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler er vanligvis lagervare. Tilvirkes på bestilling hvis ikke.		
Vedlikehold: Brobrakettene er vedlikeholdsfrie		
3. Driftstekniske opplysninger		
Levetid Varmforsinket: 25 år og oppover avhengig av miljø. Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 50 år (ISO 12944-2)	Levetid CombiCoat®: 40 år og oppover avhengig av miljø. Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 80 år (ISO 12944-2)	
Miljøpåvirkning		
Sink er 100 % resirkulerbart og øker levetiden betydelig på produkter som skal stå i korrosive miljø. Dette gjør at varmforsinking som metode er miljømessig bærekraftig.	CombiCoat® inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.	
Utslipp til jord: Noe av sinken til avrenning i naturen	Utslipp til jord: Ikke relevant	
Avfallshåndtering: Både varmforsinkede og CombiCoat® behandlede stålprodukter sorteres som metall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan gjenvinnes.		
Teknisk standard: Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 for produksjon/levering av produkter/tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter. Veggbrakettene er godkjent iht. EN 1090-1:2009+A1:2011 og leveres CE-merket. Varmforsinkingen er iht. kravene i SVV HB R762, tabell 85.342-1, Klasse B og pulverlakkering er utført iht. NS-EN ISO 13438:2013		
4. Teknisk service		
Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta Telefon: 70 04 70 00 E-post: firmapost@vikorsta.no Internett: www.vikorsta.no Foretaksnr.: 985 001 952		
		